

Technický list

TL 20.01 THIXOP

Produkt

Tixotropní aditivum na bázi speciálního polymeru, které je určeno k zahušťování výrobků řady EPOXIN a PUREXIN pro aplikace na svislých a nakloněných plochách. THIXOP je vysoce efektivní aditivum pro kapaliny a pasty.

Použití

- Epoxidy
- Polyurethany
- Polyestery
- Bitumeny
- Tmely
- Uzavírací laky
- Podlahové systémy
- Ochranné nátěry

Technické vlastnosti

Základ	Polymer		
Hustota	g/cm ³	0,95	
Délka vlákn	µm	100	

Balení

- Pytlík 1 kg
- Pytel 10 kg

Barva

- Bílá

Aplikační postup

THIXOP je převážně určen do systému EPOXIN. Postup aplikace je však u všech ostatních hmot stejný. THIXOP pomalu vmícháváme do již rozmíchaného pojiva (složka A + B). Vmíchání se provádí pozvolně za stálého míchání pomalootáčkovým míchadlem (200-300 ot./min.) Dávkování se řídí dle potřeby aplikátora (od 1 do 10 hmotnostních % na pojivo) nebo dle postupu v technickém listu zahušťovaných výrobků (nátěrů, penetrací, atd.).

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v aktuálním Bezpečnostním listu výrobku.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby umístěném na obalu výrobku.

Bezpečnost

Při práci s výrobkem nepijte, nejezte ani nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Výrobek je tvořen z jemných částic a musí s ním být zacházeno jako s materiálem tvořící prach. Další informace týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu tohoto výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 16.4.2020

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100