

dla żywicy"LONG"				
dla żywicy IN-PUR 6022W LONG i kruszywa drobnego oraz średniego do frakcji 3- 6 mm (2,5 kg żywicy na m2)				
powierzchnia w m2	składnik A [kg]	składnik B (kg)	Razem waga żywicy A+B [kg]	waga kamienia [kg]
0.10	0.16	0.09	0.25	1.50
0.20	0.33	0.18	0.50	3.00
0.30	0.49	0.26	0.75	4.50
0.40	0.65	0.35	1.00	6.00
0.50	0.81	0.44	1.25	7.50
0.60	0.98	0.53	1.50	9.00
0.70	1.14	0.61	1.75	10.50
0.80	1.30	0.70	2.00	12.00
0.90	1.46	0.79	2.25	13.50
1.00	1.63	0.88	2.50	15.00
zielony = łatwy				
żółty = średnia trudność				
czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj				

dla żywicy **IN-PUR 6022W** i kruszywa drobnego oraz średniego do frakcji 6 mm (2,6 kg żywicy na m2)

powierzchnia w m2	składnik A [kg]	składnik B (kg)	Razem waga żywicy A+B [kg]	waga kamienia [kg]
0.1	0.182	0.078	0.26	1.5
0.2	0.364	0.156	0.52	3
0.3	0.546	0.234	0.78	4.5
0.4	0.728	0.312	1.04	6
0.5	0.91	0.39	1.3	7.5
0.6	1.092	0.468	1.56	9
0.7	1.274	0.546	1.82	10.5
0.8	1.456	0.624	2.08	12
0.9	1.638	0.702	2.34	13.5
1	1.82	0.78	2.6	15

zielony = łatwy

żółty = średnia trudność

czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj

dla żywicy IN-PUR 6022W i kruszywa grubszego do 8mm lub bardziej chłonnego np. grys marmurowego (2,8 kg żywicy na m2)

powierzchnia w m2	składnik A [kg]	składnik B (kg)	Razem waga żywicy A+B [kg]	waga kamienia [kg]
0.1	0.196	0.084	0.28	1.5
0.2	0.392	0.168	0.56	3
0.3	0.588	0.252	0.84	4.5
0.4	0.784	0.336	1.12	6
0.5	0.98	0.42	1.4	7.5
0.6	1.176	0.504	1.68	9
0.7	1.372	0.588	1.96	10.5
0.8	1.568	0.672	2.24	12
0.9	1.764	0.756	2.52	13.5
1	1.96	0.84	2.8	15

zielony = łatwy

żółty = średnia trudność

czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj

dla żywicy"LONG"				
dla żywicy IN-PUR 6022W LONG i kruszywa drobnego oraz średniego do frakcji 4-6 mm (2,6 kg żywicy na m2)				
powierzchnia w m2	składnik A [kg]	składnik B (kg)	Razem waga żywicy A+B [kg]	waga kamienia [kg]
0.1	0.169	0.091	0.26	1.5
0.2	0.338	0.182	0.52	3
0.3	0.507	0.273	0.78	4.5
0.4	0.676	0.364	1.04	6
0.5	0.845	0.455	1.3	7.5
0.6	1.014	0.546	1.56	9
0.7	1.183	0.637	1.82	10.5
0.8	1.352	0.728	2.08	12
0.9	1.521	0.819	2.34	13.5
1	1.69	0.91	2.6	15
zielony = łatwy				
żółty = średnia trudność				
czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj				
dla żywicy IN-PUR 6022W LONG i kruszywa grubszego do 8mm lub bardziej chłonnego np. grys marmurowego (2,8 kg żywicy na m2)				
powierzchnia w m2	składnik A [kg]	składnik B (kg)	Razem waga żywicy A+B [kg]	waga kamienia [kg]
0.1	0.182	0.098	0.28	1.5
0.2	0.364	0.196	0.56	3
0.3	0.429	0.231	0.66	3.1
0.4	0.494	0.266	0.76	3.2
0.5	0.559	0.301	0.86	3.3
0.6	1.092	0.588	1.68	9
0.7	1.274	0.686	1.96	10.5
0.8	1.456	0.784	2.24	12
0.9	1.638	0.882	2.52	13.5
1	1.82	0.98	2.8	15
zielony = łatwy				
żółty = średnia trudność				
czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj				