

Proporcje IN-EPOX 6090W TABELA

Tabela z rozpisaniem ilości żywicy IN-EPOX 6090W oraz kruszywa dla wykonania powierzchni pionowej z kruszywa o frakcji do 6 mm					Szczegółowe rozpisanie proporcji składników						
Zestaw 5 kg żywicy IN-EPOX 6090W wystarczy na 4 m2 kamiennego dywanu na powierzchnię pionową.											
powierzchnia pionowa do wykonania [m2]	ile potrzeba razem żywicy oraz kruszywa ?				składniki na warstwę gruntującą ETAP I			składniki na warstwę z kamieniem ETAP II			
	Łącznie żywicy	składnik A	składnik B	Łącznie kruszywa	składnik A	składnik B	Razem A+B	żywica składnik A	żywica składnik B	Razem A+B	wymieszać z kruszywem w ilości
0,10	0,125 kg	0,083 kg	0,042 kg	1,25 kg	0,020 kg	0,010 kg	0,03 kg	0,063 kg	0,032 kg	0,095 kg	1,25 kg
0,20	0,250 kg	0,167 kg	0,083 kg	2,50 kg	0,040 kg	0,020 kg	0,06 kg	0,127 kg	0,063 kg	0,190 kg	2,50 kg
0,30	0,375 kg	0,250 kg	0,125 kg	3,75 kg	0,060 kg	0,030 kg	0,09 kg	0,190 kg	0,095 kg	0,285 kg	3,75 kg
0,40	0,500 kg	0,334 kg	0,167 kg	5,00 kg	0,080 kg	0,040 kg	0,12 kg	0,253 kg	0,127 kg	0,380 kg	5,00 kg
0,50	0,625 kg	0,417 kg	0,208 kg	6,25 kg	0,100 kg	0,050 kg	0,15 kg	0,317 kg	0,158 kg	0,475 kg	6,25 kg
0,60	0,750 kg	0,500 kg	0,250 kg	7,50 kg	0,120 kg	0,060 kg	0,18 kg	0,380 kg	0,190 kg	0,570 kg	7,50 kg
0,70	0,875 kg	0,584 kg	0,291 kg	8,75 kg	0,140 kg	0,070 kg	0,21 kg	0,444 kg	0,221 kg	0,665 kg	8,75 kg
0,80	1,000 kg	0,667 kg	0,333 kg	10,00 kg	0,160 kg	0,080 kg	0,24 kg	0,507 kg	0,253 kg	0,760 kg	10,00 kg
0,90	1,125 kg	0,750 kg	0,375 kg	11,25 kg	0,180 kg	0,090 kg	0,27 kg	0,570 kg	0,285 kg	0,855 kg	11,25 kg
1,00	1,250 kg	0,834 kg	0,416 kg	12,50 kg	0,200 kg	0,100 kg	0,30 kg	0,634 kg	0,316 kg	0,950 kg	12,50 kg
zielony = łatwy żółty = zalecana aplikacja czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj											

[Jak czytać Tabelę zostało wyjaśnione w Instrukcji wykonania dla żywicy IN-EPOX 6090W](#)

