

## Karta techniczna

### KT 20.02 ANTI-SKID

#### Produkt

ANTI-SKID to utwardzony wypełniacz szklany do wykonywania powierzchni antypoślizgowych na gładkich podłogach epoksydowych EPOXIN F5000 i F5050.

#### Właściwości

- Bezbarwny
- Nie zmienia koloru podłoża
- Wysoka odporność na ścieranie
- Zwiększa właściwości antypoślizgowe
- Łatwo zwilżalne w epoksydach
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie

#### Tabela właściwości

| Baza                        | Szkło nieorganiczne |                       |                            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Gęstość                     | g/cm <sup>3</sup>   | 1,51 – 1,52           |                            |
| Gęstość (masa właściwa)     | g/cm <sup>3</sup>   | 2,5                   |                            |
| Zalecane zużycie mieszaniny | kg/m <sup>2</sup>   | 0,1 kg/m <sup>2</sup> | (EPOXIN F7000 + ANTI-SKID) |

#### Opakowanie

- Worek 0,5 kg

#### Kolor

- Bezbarwny

#### Kolejność aplikacji

ANTI-SKID należy powoli wsypać do już wymieszanego spoiwa (składnik A + B) lakieru epoksydowego EPOXIN F7000. Mieszanie odbywa się powoli przy ciągłym mieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym (200-300 ob./min.). Nakładanie wynosi około 6-7% masy ANTI-SKIDU na EPOXIN F7000. Całkowite zużycie mieszaniny (EPOXIN F7000 + ANTI-SKID) wynosi 0,1 kg/m<sup>2</sup>. Jeśli zużycie lakieru EPOXIN F7000 będzie zbyt małe, mogą powstać krople tłuszczu i powierzchnia nie będzie równomierna (jednolita). Jeśli zużycie lakieru EPOXIN F7000 będzie zbyt duże, dojdzie do wypełnienia ANTI-SKIDU i właściwości antypoślizgowe powierzchni ulegną zmniejszeniu. Podczas aplikacji należy przestrzegać głównie warunków nakładania lakieru, który jest zmieszany z wypełniaczem ANTI-SKID.

#### Likwidacja odpadów

Należy postępować zgodnie z Ustawą nr 185/2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

#### Okres trwałości

W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +25°C. Nie przechowywać na słońcu. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

#### Bezpieczeństwo ogólne

Nie należy pić, jeść ani palić podczas stosowania produktu. Należy używać zalecanych środków ochrony indywidualnej. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Więcej informacji na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem, przechowywania i likwidacji produktów chemicznych znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki produktu.

#### Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu

Sporządzono w dniu 16.4.2020 r.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz

*Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)